



RIPOBOIS 2 EN 1

Gamme 1000

PEINTURE FONGICIDE
MICROPOREUSE SATINEE POUR
BOIS AUX RESINES ALKYDES
EN SOLUTION



Et je transforme mon quotidien!



SOLVANT



BROSSE



ROULEAU



PISTOLET

DESTINATION

- Extérieur/Intérieur
- Impression et/ou finition
- Pour la protection et la décoration des menuiseries bois

QUALITES DOMINANTES

- Contient un fongicide empêchant la formation de champignons et de moisissures
- Micro-poreuse, laisse respirer le bois
- Imperméable aux eaux de ruissellement
- Résiste aux intempéries
- Permet avec un seul produit de réaliser un revêtement protecteur pour bois très performant

TEINTES

- En stock blanc
- Couleurs sur commande

DEGRE DE BRILLANCE

Semi-brillant

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RENDEMENT

6m²/Kg à 8m²/Kg

CONDITIONNEMENT

1Kg, 5Kg et 20Kg

DENSITE MOYENNE

1.28 ± 0.05 à 20°C (densité variable selon la teinte)

EXTRAIT SEC EN POIDS

71 ± 2 %

TEMPS DE SECHAGE (20°C et 65% d'humidité relative)

- Hors poussière en 2H à 3H
- Sec en 4H à 6H
- Recouvrable en 24H

DILUTION

Essence de térébenthine (maximum 10% en volume)

MISE EN ŒUVRE

MATERIEL D'APPLICATION

- Brosse, rouleau à laquer: 10% à 15% d'essence de térébenthine
- Pistolet pneumatique: 10% à 15% d'essence de térébenthine
- Pistolet airless: 5% à 10% d'essence de térébenthine

NETTOYAGE DU MATERIEL

Essence de térébenthine ou diluant cellulosique

TABLEAU DE MISE EN ŒUVRE

Tous les travaux préparatoires et mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément au DTU 59.1.

| Supports | Travaux préparatoires | Impressions | Finition intérieure ou extérieure |
|-------------------|---|---|-----------------------------------|
| Sur bois neuf | - Dégraissage - Brossage - Grattage | 1 couche de RIPOBOIS 2 en 1 | |
| Sur anciens fonds | - Lavage - Brossage - Grattage | retouche des zones corrodées avec RIPOBOIS 2 en 1 | 1 couche de RIPOBOIS 2 en 1 |

OBSERVATIONS

CONDITIONS D'APPLICATION

Température > 5°C et hygrométrie <80%HR

CLASSIFICATION

AFNOR : Famille I, Classe 4a

CONSERVATION

- 18 mois en emballage d'origine non entamé
- Conserver à l'abri entre 5 et 35°C

HYGIENE ET SECURITE

Se conformer aux indications portées sur l'emballage

FICHE DE DONNEES DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE

Fiche technique SI 001
Janvier 2022

Mixal

Siège Social: Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie

Tél.: (+216) 36 03 22 22 - Fax: (+216) 36 03 17 17

Usine: Z.I. Feriana - 1240 Kasserine - Tunisie - Tél.: (+216) 36 01 04 78 - Fax: (+216) 36 01 04 79

<https://www.ripolin.tn/> Ripolin Tunisie

